



TAPONES DE CORCHO • BOUCHONS EN LIÈGE  
CORK STOPPERS • KORKEN

Fábrica:  
Pol. Ind. Forallac. Sector V-2 Parc. 12b/12c  
Carrer dels Homs, 6 - 7  
17111 VULPELLAC (Girona-España)  
Tel. 0034 972 645167 - Fax 0034 972 643163  
e-mail: imperial@imperialcork.com

Correspondencia:  
Apartado de Correos 67  
17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ

PROFIVIN

*Müller*



## ŠPECIFIKÁCIA KORKOVEJ ZÁTKY MIKRO AGLOMEROVANÁ ZÁTKA



ROZMERY		
DĹŽKA	PRIEMER	KVALITA
44 mm.	24 mm.	STANDARD

**POPIS:** Ošetrované pri extrakcii výparov a jednotlivo lisované.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE		
VLASTNOSTI	ROZLIŠENIE	NORMY
Dĺžka	± 0,4 mm.	UNE 56922:1998
Priemer	± 0,3 mm.	UNE 56922:1998
Sila stlačenia	60 - 80 daN	UNE 56922:1998
Podiel vlhkosti	3% - 8 %	UNE 56922:1998
Uhol skrútenia	> 35°	UNE 56922:1998
Napätie pri krájaní	> 5,5 daN / cm <sup>2</sup>	UNE 56929:2004
Granulát	0,25/2 mm.	UNE 56922:1998
Získanie pôvodného tvaru	> 97 %	UNE 56922:1998
Zvyškové oxidanty	< 0,2 mg. H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> / zátka	UNE 56922:1998
Schopnosť tesnenia kvapaliny	Neprítomnosť úniku pri 2 baroch	UNE 56926:2001
Odolnosť voči vriacej vode	0	UNE 56926:2001
Absorpcia vody od 50°	< 30 %	UNE 56926:2001
<b>MIKROBIOLOGICKÁ KONTROLA:</b> Aeróbne mezofilické baktérie Pleseň & Kvasinky	max. 30 UFC / zátka max. 10 UFC / zátka	UNE 56926:2001
Tolerancia prachu	280 kg/m <sup>3</sup> + - 6 %	
Sila na vytiahnutie zátky	Medzi 20 a 40 daN	
Kapilarita	<=1,5 mm.	UNE 56926:2001
Znovunadubnutie tvaru : 1 h.	>=93 %	UNE 56926:2001
2,3,4,6 Tetrachloroanizol (TeCA) 2,4,6 Trichloroanizol (TCA) Pentachloroanizol (PCA) Tribromoanizol (TBA)	<= 1,2 ng./L < 0,8 ng./l	UNE 56930:2005

Produced by, Mr./Mrs.:  XEVI TURONT	Checked and approved by, Mr./Mrs.:  SILVIA MINGUEZ	Date: 10/01/2018
--	---	---------------------

PROFIVIN, s.r.o.

Beckovská 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, mail: muller@profivin.sk

IČO: 43 980 881, IČ DPH: SK2022560661

Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.:19928/R.